



Technická informace **EKOLUBE G 80 E**

Popis:

Ekolube G 80 E je vodná emulze na bázi syntetických biologicky odbouratelných esterových olejů a přísad

Oblasti použití:

Ekolube G 80 E se používá na přimazávání pryžových dílů a kabelů pro usnadnění jejich montáže zejména v automobilovém průmyslu. Obsažený esterový olej má mimo mazacího efektu i regenerační účinek na pryž. Po odpaření podílu vody, zanechává na povrchu pryžových součástí ochranný nelepivý film, který je po jisté době na omak suchý a opticky oživuje jejich povrch.

Způsob nanášení: Štětcem, houbou, textilií. Před aplikací obal protřepat.

Způsob odstraňování: vodou, po odpaření vody saponáty.

Skladování a životnost: Skladovat při pokojové teplotě v uzavřených originálních obalech. Nevystavovat slunečnímu světlu. Životnost v originálních obalech 6 měsíců od data plnění.

Charakteristika:

| <u>Vlastnosti</u> | <u>Údaje</u> | <u>Zkouška dle</u> |
|---|---------------|--------------------|
| Vzhled | Bílá kapalina | - |
| Hustota při 20 °C (g/ml) | 0,985 | ČSN 65 60 10 |
| Kinematická viskozita při 20 °C mm ² /s (min.) | 3 | DIN 51 562 |
| Bod tuhnutí °C (max.) | 0 | DIN ISO 3016 |
| Hořlavost °C | nehořlavý | - |
| Vhodná teplota vysychání (°C) | > 20 | - |
| Obsah oleje a emulgátoru (% hm) | 25 | - |
| Obsah vody (% hm) cca | 75 | ČSN 65 60 62 |
| Obsah mech. nečistot (% hm) | stopy | ČSN 65 60 04 |
| Tuhá maziva | 0 | - |
| Rozpustnost ve vodě | Rozpustné | - |
| Kyselost (pH) | 7 | ČSN ISO 10523 |
| Biologická odbouratelnost (stupeň rozkladu po 21 dnech) | 98 % | CEC-L-33-A-93 |

Další informace: Výrobek neobsahuje PCB, PCT, ani sloučeniny na bázi těžkých kovů. Tento výrobek není klasifikován podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších změn jako nebezpečný. Podle zákona 157/98 Sb., jej není třeba označovat.

Balení: Originální plastové obaly o obsahu 1 litr.

Pokyny pro zneškodňování: emulzi **Ekolube G 80 E** je možné v případě potřeby likvidovat spálením pro energetické účely, stejně jako minerální oleje, případně rozrážet na olej a vodu a likvidovat stejným způsobem jako řezné emulze. Prázdné PE obaly se odevzdávají do speciálních sběrů, určených k tomuto účelu.

Další informace viz BTL.

Výrobce: Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno