



Technická informace

EKOLUBE ANTIKOR UNI

Ekolube Antikor UNI je ochranný antikoroziční olej bez obsahu baria, který vykazuje vysoké hodnoty odolnosti v klimatické a solné komoře, při venkovním skladování pod přístřeškem, zejména při jeho použití na ocelové plechy. Po naředění rozpouštědlem je možno jej použít pro krátkodobé mezioperační skladování.

Ekolube Antikor UNI je dobře odstranitelný vodnými neutrálními a alkalickými čistícími prostředky. Vyhovuje předpisu VW A 001 na antikoroziční ochranu podle zkušební předpisu 52.01, případně normě DIN 51 386-1 a splňuje požadavky na odstranitelnost podle zkušební předpisu 52.02, příp. DIN 51 371-1.

Použití:

Ekolube Antikor UNI se používá na konzervaci polotovárů ze železných materiálů, určených k uskladnění pod přístřeškem a pro přepravu při obzvláště vysokých požadavcích na jeho odstranitelnost. Nanášení se provádí máčením, nástřikem a válečkováním.

Charakteristika:

<u>Vlastnosti</u>	<u>Údaje</u>	<u>Zkouška dle</u>
Zápach	mírný	-
Číslo barvy	4,5	DIN ISO 2049
Hustota (kg/m³)	891	DIN 51 757
Index lomu při 20 °C	1,478	DIN 51 423-2
Viskozita při 20 °C (mm²/s)	101	DIN 51 562
Viskozita při 40 °C (mm²/s)	36	DIN 51 562
Bod vzplanutí (°C)	> 200	DIN 51 376
Neutralizační číslo (mgKOH/g)	0,15	DIN 51 558
Číslo zmýdelnění (mgKOH/g)	5	DIN 51 559
Oxidační popel (% hmotnosti)	1,2	DIN 51 575
Pevné cizí látky (% hmotnosti)	< 0,05	DIN 51 592
Obsah vody (% hmotnosti)	< 0,1	DIN 51 582
Vydatnost filmu (g/m²)	< 5,0	-
Odstranitelnost	vyhovuje	DIN 51 371-1 zkuš. předpis 52.02
Obsah aromatických látek v základovém oleji (% hmotnosti)	< 10	-
<u>Antikoroziční účinky (plech RRSt 1405m)</u>		
Klimatická komora (cykly)	> 12	DIN 51 386-1
Solná komora (24h)	žádná koroze	DIN 50 021